



MOMENT ADEZIV SPECIAL PIELE

Adeziv pentru piele

CARACTERISTICI

- Transparent
- Flexibil
- Rezistent la îmbătrânire
- Aderență inițială mare
- Fără migrarea plastifiantului

DOMENII DE UTILIZARE:

- Lipirea combinată de materiale lemnoase cu laminate decorative, cauciuc, piele, plută, pâslă, PVC rigid, spume moi, metal și multe alte materiale.
- Putere de lipire deosebit de mare pentru diferite materiale plastice tari și moi (de ex. PVC tare și moale, policarbonat, Plexiglas®, ABS).
- Adecvat pentru rosturile cu lipitura la vedere, materiale transparente, hârtie și carbon
- Nu este adecvat pentru polietilenă, polipropilenă, polistiren expandat, piele sintetică și PTFE.

AMBALARE:

- Blister/tub din metal 30g



PREGĂTIREA STRATULUI SUPORT

Materialul care trebuie lipit trebuie să fie uscat (lemn cu umiditate între 8% și 12%) și fără unsoare și praf. Curățați suprafețele, laminate metalul etc. Cu un solvent (benzină pentru spălare). Abraziunea suplimentară mărește rezistența la lipire în general. Lăsați materialele să se aclimatizeze conform instrucțiunilor producătorului.

Lipiți materiale de lucru numai pe suprafețe netratate, de bază. Suprafețele vopsite sau tratate trebuie să fie curățate în prealabil.

APLICARE

Aplicați din belșug și în mod uniform adeziv pe ambele suprafețe care trebuie să fie lipite – în special pe margini – cu o spatulă zimțată sau o perie cu peri scurți. Înainte de lipirea pieselor, lăsați solvenții să se evaporeze. Timpul de evaporare la temperatura normală a camerei (18 - 25°C) este de aprox. 5-10 min. Asigurați aerisirea constantă. După timpul de evaporare, lipirea poate fi efectuată în decurs de maximum 60 min.

DATE TEHNICE

Compoziție	Poliuretan
Densitate	Ca. 0,87 g / cm ³
Rezistență la căldură	-40°C până la +70 °C
Timp deschis	60 min
Temperatura de aplicare	Adezivul de contact Moment trebuie utilizat de preferință la o temperatură între +18°C și +25°C
Consum	250-350 g/m ²
Rezistență finală (DIN EN 205)	În funcție de suprafață și de presare, după 3 zile
Termen de valabilitate	24 de luni, în spații răcoase la temperaturi pozitive
Timp de evaporare	5-10 minute, la temperatura camerei

CURĂȚAREA SCULELOR

Curățați sculele imediat după utilizare cu solvent sau acetona.

DEPOZITARE

Depozitați închis etanș și la temperatura camerei. Evitați temperaturile de sub +5°C și de peste +50°C.

SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Înainte de a folosi produsul, vă rugăm să citiți fișa tehnică de securitate a materialului, care este disponibilă la cerere.